

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO****Descrição**

Fita adesiva de papel kraft de alta resistência para fechamento de embalagens pesadas.

Marca: Sicad do Brasil Fita Auto-Adesivas Ltda.

Código do fabricante: Eurocel Ecopack 25.

**DADOS TÉCNICOS**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Suporte | Papel crepado tratado de 95g/m <sup>2</sup> |
| Adesivo | Borracha natural e resina                   |

|                            | Unidade | Valor         | Método   |
|----------------------------|---------|---------------|----------|
| Espessura Total            | mm      | 0,150         | PSTC 133 |
| Adesão ao aço              | N/25mm  | 5,5           | PSTC 101 |
| Carga Ruptura MD           | N/25mm  | 130           | PSTC 131 |
| Alongamento                | %       | >3            | PSTC 131 |
| Temperatura de Resistência | °C      | 60°C (30 min) | =        |

**APLICAÇÃO**

Fita desenvolvida com alta adesividade, indicada para fechamento de bobinas de papel na indústria de embalagens, fechamento de embalagens pesadas e emendas de laminados de madeira. Pode ser impresso pelo método flexográfico.

Além da aplicação manual, esta fita também pode ser aplicada por aparelhos dispensadores manuais semi-automáticos e automáticos.

| Características | Benefícios                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adesivo         | <ul style="list-style-type: none"><li>Alta aderência em superfícies irregulares</li><li>Boa aderência em papelão</li></ul>   |
| Papel Kraft     | <ul style="list-style-type: none"><li>Alta resistência a ruptura</li><li>Pode ser impresso por método flexográfico</li></ul> |

**CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE**

Prazo de validade e armazenamento: três anos. Sugerimos que a temperatura de armazenamento seja entre 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório do fabricante em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. Os clientes são obrigados a fazer o seu próprio teste sobre sua condição de trabalho para a sua aplicação pretendida. Qualquer responsabilidade decorrente em relação aos nossos produtos será limitada ao valor desses produtos a cargo do cliente, excluindo qualquer perda consecutiva.